

	ESPECIFICACION PRODUCTO TERMINADO	E-LAB-REA-SL350RV	
		Rev: 0	Pag.1 de 1

PRODUCTO: REAGENS SL/350 RV

DESCRIPCIÓN: Estabilizante líquido para PVC, base Ba-Zn

APLICACIÓN: REAGENS SL/350 RV se utiliza en el calandrado de PVC semi-rígido y plastificado. Imparte un muy buen color inicial y transparencia, además de una buena estabilidad térmica. Es apto para ser utilizado con diversos tipos de resinas de PVC, aportando también buenas propiedades de procesado. La adición de un plastificante epoxidado, como Kalflex 13 (alrededor de 2-4 phr), mejora la estabilidad térmica estática y el comportamiento a la intemperie.

DOSIFICACIÓN: Dosis recomendada 1,5 – 2,5 phr

CARACTERISTICAS ANALIZADAS:

PROPIEDAD	UNIDADES	VALORES	TÉCNICA	NORMA DE REFERENCIA
ASPECTO	-----	Líquido rojizo	Visual	-----
DENSIDAD A 25°C	g/cc	0,97 +/- 0,03	TG-19	-----
ÍNDICE DE REFRACCIÓN A 25°C	-----	1,479 +/- 0,005	TG-03	-----

Los valores expresados representan valores típicos, no especificaciones.

ENVASE: Bidón (contenido neto 25 kilos) Tambor (contenido neto 200 kg)
Contenedor (contenido neto 1000 kg)

IDENTIFICACIÓN: Etiqueta según SGA, indicando nombre del producto, peso neto, N° de partida

ALMACENAMIENTO: Almacenar en un área apropiada, alejado de fuentes de calor

VALIDEZ: 1 año desde la fecha de entrega, si es almacenado correctamente y permanece en el envase original

Rev:	Descripción	Vigencia
0	Emisión del original	17/10/2016